



180002280586



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0690

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(№): WT2019B01C02774



委托单位:

北京高分宝树科技有限公司

Entrusted by

样品名称:

单组分聚氨酯胶粘剂(COSMOPUR 828C)

Sample Name

检验类别:

委托检验

Test Type

国家建筑材料测试中心

National Research Center of Testing Techniques for Building Materials



WT2019B01C02774





国家建筑材料测试中心

(National Research Center of Testing Techniques for Building Materials)

检 验 报 告

(Test Report)

中心编号: WT2019B01C02774

第 1 页 共 2 页

样品名称	单组分聚氨酯胶粘剂 (COSMOPUR 828C)	检验类别	委托检验
委托单位	北京高分宝树科技有限公司	商 标	weiss
生产单位	德国卫仕	样品状态	整支包装完好
来样日期	2019 年 09 月 03 日	样品数量	4 组 (4 支)
生产日期 /批号	1917320	型号规格	310mL(390g)/支
检验依据	各检验项目检验依据详见数据页。		
检验项目	1.密度 2.表干时间 3.黏度 (23.0℃) 4.拉伸剪切强度 (不锈钢-不锈钢)		
检验结论	*检验结果见第 2 页。*		
附注: (此处空白)			

批 准:

张子欣

审 核:

张子欣

编 制:

赵小贵

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院南楼

电话: 65728538

邮编: 100024

国家建筑材料测试中心

(National Research Center of Testing Techniques for Building Materials)

检 验 报 告

(Test Report)

中心编号: WT2019B01C02774

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	检验结果	检验依据
1.	密度	1.21g/cm ³	GB/T 13477.2-2002
2.	表干时间	40min	GB/T 13477.5-2002
3.	黏度 (23.0℃)	37.9Pa·s (转子号 06, 转速 60RPM)	GB/T 2794-2013
4.	拉伸剪切强度 (不锈钢-不锈钢)	6.3MPa	GB/T 7124-2008
(以下空白)			
备注: (此处空白)			

————— 本报告结束 —————

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院南楼 电话: 65728538 邮编: 100024

说 明

Notice

- 1、本报告无中心“检验专用章”和骑缝章无效。

This test report is invalid without the seal.

- 2、本报告无“编制、审核、批准”签字无效。

This test report is invalid without the signatures of the related persons.

- 3、本报告涂改、部分复印无效。

This test report is invalid if erased, altered or copied partially.

- 4、对本报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向本中心提出，逾期恕不受理。

Any doubt should inform us within 15 days after receiving the test report.

- 5、委托检验样品和委托信息由委托人提供，中心不对其真实性负责，委托检验结果仅对来样负责。

The commissioned testing samples and commission information are provided by the applicant. The results shown in the test report refer only to the sample(s) tested unless otherwise stated. Identifying authenticity of the supplied samples and information is out of our responsibility.

- 6、本报告采用防伪纸张，复印后应带有网格底纹，数据页背面的编号为随机编号，与报告内容无关。

This test report is printed on anti-counterfeiting paper. Its copy should have grid shading. The numbers on the back of the data sheet are random numbers not related with the report.

本中心联系方式：

地址（Address）：北京市朝阳区管庄东里1号

No.1 Guanzhuang Dongli, Chaoyang District, Beijing 100024, P.R. China.

邮编（Post Code）：100024

电话（Tel）：（86-10）65728538 51167681 / 7983 / 7984

传真（Fax）：（86-10）65715991

报告真伪查询：Tel:（86-10）51167679

Fax:（86-10）65764684

网址（Web）：<http://www.cbmtc.com>

www.chinabmnet.com

www.etc.ac.cn

电子邮箱（E-mail）：baogao@etc.ac.cn