



220002349162



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0690

检 测 报 告

报告编号: QZ2025E09A22351

项目编号: 25102001366601

生产企业: 成都龙创优品数玻科技有限公司

样品名称: 建筑用普通钢化玻璃

检测类别: CCC认证检测

认证性质: 监督

中国国检测试控股集团股份有限公司
国家安全玻璃及石英玻璃质量检验检测中心



中国国检测试控股集团股份有限公司
国家安全玻璃及石英玻璃质量检验检测中心
检 测 报 告

报告编号: QZ2025E09A22351

第 1 页 共 5 页

生产企业	成都龙创优品数玻科技有限公司				
生产地址	四川成都经济技术开发区(龙泉驿区)车城西五路1688号				
样品名称	建筑用普通钢化玻璃				
样品描述	610mm×610mm×6mm 6块 1930mm×864mm×6mm 4块 1250mm×805mm×6mm 4块				
检测类别	CCC认证检测	收样日期	现场: 2025年11月27日	样品状态	满足检测要求
检测日期	现场检测: 2025年11月27日				
检测依据	各检测项目检测依据详见数据页				
判定依据	GB 15763.2-2005 《建筑用安全玻璃 第2部分: 钢化玻璃》				
检测项目	抗冲击性、霰弹袋冲击性能、碎片状态				
检测结论	*经检测, 所检项目均符合GB 15763.2-2005标准要求。检测结果见第2页至第4页。*				
附注	(此处空白)				

批准:

冯明

审核:

王玮

编制:

张之燕

签发日期: 2025年12月10日

(检测专用章)

中国国检测试控股集团股份有限公司
国家安全玻璃及石英玻璃质量检验检测中心
检 测 报 告

报告编号: QZ2025E09A22351

第 2 页 共 5 页

样品规格: 610mm×610mm×6mm 仪器设备: 冲击试验机		
检测项目	抗冲击性	
检测依据	GB 15763.2-2005 《建筑用安全玻璃 第2部分: 钢化玻璃》第6.5条	
判定依据	GB 15763.2-2005要求: 取6块钢化玻璃进行试验, 样品破坏数不超过1块为合格, 多于或等于3块为不合格。破坏数为2块时, 再另取6块进行试验, 样品必须全部不被破坏为合格。	
检测结果		
样品编号	样品厚度/mm	冲击后的样品状态
1	5.87	未破坏
2	5.89	未破坏
3	5.88	未破坏
4	5.89	未破坏
5	5.88	未破坏
6	5.87	未破坏
单项结论	符合	
备 注	此项目为TMP方式检测, 检测地点: 生产企业实验室。	

检测机构地址: 北京市朝阳区管庄东里1号

电话: 010-51167363

邮编: 100024

中国国检测试控股集团股份有限公司

国家安全玻璃及石英玻璃质量检验检测中心

检 测 报 告

报告编号: QZ2025E09A22351

第 3 页 共 5 页

样品规格:	1930mm×864mm×6mm	仪器设备:	天平、霰弹袋冲击试验机	
检测项目	霰弹袋冲击性能			
检测依据	GB 15763.2-2005《建筑用安全玻璃 第2部分: 钢化玻璃》第6.7条			
判定依据	GB 15763.2-2005要求: 取4块平型玻璃样品进行试验, 应符合下列1)或2)中任意一条的规定: 1) 样品破碎时, 每块样品的最大10块碎片质量的总和不得超过相当于样品65cm ² 面积的质量, 即6mm玻璃最大10块碎片质量的总和不大干97.5g。保留在框内的任何无贯穿裂纹的玻璃碎片的长度不能超过120mm。 2) 霰弹袋下落高度为1200mm时, 样品不破坏。			
检测结果				
样品编号	样品厚度 mm	冲击高度 mm	冲击后样品状态/ 最大10块碎片的总 质量(g)	框内最长的无贯穿 裂纹的碎片长度 mm
7	5.87	1200	破坏/19.3	23.5
8	5.87	1200	破坏/21.4	19.0
9	5.87	1200	破坏/17.7	25.0
10	5.89	1200	未破坏/—	—
单项结论	符合			
备 注	此项目为TMP方式检测, 检测地点: 生产企业实验室。			

中国国检测试控股集团股份有限公司

国家安全玻璃及石英玻璃质量检验检测中心

检 测 报 告

报告编号: QZ2025E09A22351

第 4 页 共 5 页

仪器设备:		2024-065 计数框		
检测项目	碎片状态			
检测依据	GB 15763.2-2005《建筑用安全玻璃 第2部分: 钢化玻璃》第6.6条			
判定依据	GB 15763.2-2005要求: 取4块玻璃样品进行试验, 每块样品在除去距离冲击点半径80mm以及距玻璃边缘或钻孔边缘25mm范围内的部分, 任何50mm×50mm区域内的最少碎片数必须满足下表, 且允许有少量长条形碎片, 其长度不超过75mm。			
	玻璃品种	公称厚度/mm	最少碎片数/片	
	平面钢化玻璃	3	30	
		4~12	40	
		≥15	30	
曲面钢化玻璃	≥4	30		
检测结果				
样品编号	样品规格/mm	样品品种 参数	50mm×50mm 区域内最少碎 片数/片	大于75mm的 长条形碎片 数/片
11	1250×805×6	平面钢化玻璃 面积1.01m²	111.5	0
12	1250×805×6	平面钢化玻璃 面积1.01m²	98	0
13	1250×805×6	平面钢化玻璃 面积1.01m²	105	0
14	1250×805×6	平面钢化玻璃 面积1.01m²	58.5	0
单项结论	符合			
备 注	此项目为使用本机构检测设备进行的现场检测, 检测地点: 生产企业实验室。			

中国国检测试控股集团股份有限公司
国家安全玻璃及石英玻璃质量检验检测中心
检 测 报 告
(附件)

主要仪器设备清单

报告编号: QZ2025E09A22351

第 5 页 共 5 页

序号	仪器设备名称	仪器设备型号	仪器设备编号	检定/校准有效期至
1	冲击试验机	_____	_____	2029-10-08(1040g钢球)
2	天平	_____	_____	2026-10-28
3	计数框	_____	2024-065	2026-05-10
4	霰弹袋冲击试验机	_____	_____	2029-10-08(45kg霰弹袋)

样品关键原材料描述

序号	样品关键原材料名称	样品关键原材料制造商
1	无	无

生产企业实验室名称: 成都龙创优品数玻科技有限公司实验室

生产企业实验室地址: 四川成都经济技术开发区(龙泉驿区)车城西五路1688号

—————本报告结束—————

国检集团简介

中国国检测试控股集团股份有限公司（中文简称国检集团，英文简称 CTC，股票代码 603060）经过近七十年的不懈努力与执着追求，发展成为国内建筑材料和建设工程领域极具规模、综合性、第三方检验认证服务机构。作为 A 股首家“中国”字头、集检验认证为一体的上市公司，分支机构遍布全国，且下辖三十余个国家级及行业级检验检测实验室，可为建材生产企业、建设工程、装饰装修工程、铁路及轨道交通工程、市政工程、电力工程、工业窑炉、可再生资源、新能源、居家生活等各类客户提供关于质量、安全、环保、绿色、节能等综合性解决方案。

中国国检测试控股集团股份有限公司始终以“科技创新”驱动企业发展，秉承“公正为本、服务社会”的核心理念，为客户的品牌价值提升、为行业的可持续性发展保驾护航，为“质量兴国”“一带一路”国家倡议的实现贡献力量！

更多详情见公司官网：<http://www.ctc.ac.cn/>